

Ahşap Çözümleri



AHŞAP ÇÖZÜMLERİ

İÇİNDEKİLER

1. AHŞAP MOBİLYA BOYAMA	1
1.1. YENİ AHŞAP YÜZEY HAZIRLIĞI.....	1
• YÜZEY NASIL TEMİZLENMELİ VE ZIMPARALANMALIDIR?.....	1
• YÜZEY NASIL DÜZELTİLMELİDİR?.....	1
• ASTAR UYGULAMASI NASIL YAPILIR?.....	1
1.2. AHŞAP MOBİLYALAR BOYANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?.....	2
1.3. AHŞAP NASIL VERNİKLENİR?.....	4
1.4. BOYAMA VE VERNİKLEME İŞLEMİ ARASINDAKİ FARKLAR.....	6
1.5. ESKİ AHŞAP YÜZEYLERDE OLUŞABİLECEK PROBLEMLER NELERDİR?.....	6
1.6. YÜZEY PROBLEMLERİ NASIL ÖNLENİR?.....	7
1.7. EMPRENYE.....	7
• EMPRENYE NEDİR?.....	7
• EMPRENYE NEDEN KULLANILIR?.....	7
• EMPRENYE İŞLEMİ NASIL YAPILIR?.....	7
1.8. TİK YAĞI.....	8
• TİK YAĞI NEDİR, NEDEN KULLANILIR?.....	8
• TİK YAĞI UYGULAMASI NASIL YAPILIR?.....	8
• TİK YAĞI NE ZAMAN UYGULANIR?.....	8
1.9. MOBİLYALAR NASIL UZUN ÖMÜRLÜ KULLANILIR?.....	9
2. AHŞAP PARKE BOYAMA	10
2.1. PARKE NASIL VERNİKLENİR?.....	10
2.2. AHŞAP PARKE YÜZEYLERDE OLUŞABİLECEK YÜZEY PROBLEMLERİ.....	11
2.3. AHŞAP PARKELERİN KORUNMASI VE UZUN ÖMÜRLÜ OLMASI İÇİN BAKIM ÖNERİLERİ.....	11
3. AMERİKAN PANEL KAPI BOYAMA	12
3.1. AMERİKAN PANEL KAPI BOYANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?.....	12
• YÜZEY HAZIRLIĞI.....	12
• ZIMPARALAMA.....	12
• ASTAR KULLANIMI.....	12
• UYGULAMA.....	13
3.2. ESKİ PANEL KAPIYI BOYARKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?.....	13
3.3. VERNİKLİ KAPI NASIL BOYANIR?.....	14
3.4. PANEL KAPI YÜZEYLERDE OLUŞABİLECEK YÜZEY PROBLEMLERİ NELERDİR?.....	14
3.5. PANEL KAPILARIN UZUN ÖMÜRLÜ OLMASI İÇİN BAKIM ÖNERİLERİ.....	14

1. AHŞAP MOBİLYA BOYAMA

YENİ AHŞAP YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey Nasıl Temizlenmeli ve Zımparalanmalıdır?

Yeni ahşap mobilyaların yüzeyinde toz ve kalıntılar olabilir. Bu nedenle, ilk olarak yüzey yumuşak bir fırça veya mikrofiber bezle temizlenmelidir. Ahşap mobilyalarda yağ veya başka kalıntılar varsa hafif bir temizleyici veya sabunlu su kullanarak temizlenmelidir.



Yüzey Nasıl Düzeltilmelidir?

Yüzeyde herhangi bir çatlak veya kusur varsa dolgu vernikleri ve dolgu macunları ile bu bölgeler düzeltilmelidir. Kurumasını bekledikten sonra, dolgu alanları zımparalanarak düzgünleştirilmelidir.



Astar Uygulaması Nasıl Yapılır?

Astar, ahşabın emiciliğini azaltır, yüzeyin düzgün olmasını ve boyanın daha iyi tutunmasını sağlar. Astar kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Doğru astar seçimi çok önemlidir. Wood&Wood ve Politeks vernik grubu uygulamalarında ilk kat astar görevi görür ve ince bir tabaka halinde uygulanır. Primera Parlak veya Matrix grubu ürünleri kullanılıyorsa Primera Sentetik Astar kullanılmalıdır.

PRİNERA SENTETİK ASTAR

Ahşap, sunta, metal ve sıva yüzeylerin astarlanmasında kullanılan alkid bağlayıcı esaslı, sentetik astardır.



Neden Primera Astar Kullanılmalıdır?

- Kolay yayılır
- Fırça izi bırakmaz
- Son kat boyaların altında düzgün ve dayanıklı bir tabaka oluşturur
- Kuvvetli yapışmaya sahiptir

AHŞAP MOBİLYALAR BOYANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Dış mekanlarda bulunan mobilyalar (park-bahçe mobilyaları vb.) için UV ışını, yağmur, nem benzeri etkilere dayanıklı astar-boya-vernik sistemleri seçilmelidir. Wood&Wood, Politex ve sentetik boyalar bu amaç için uygundur.

Uygulama yapılırken boya sıçramalarına karşı hışır örtü ve maskeleme bandı kullanılmalıdır.

Boya ince katlar halinde uygulanmalıdır. İlk katı uyguladıktan sonra tamamen kuruması beklenmelidir. Bekleme süreleri uygulanan ürünün etiketine ve teknik bilgi föyüne (TDS) uygun olarak yapılmalıdır. Gerekli ise katlar arası hafif zımparalama işlemi yapılarak ikinci kat uygulaması yapılır. Boya, her kullanımdan önce iyice karıştırılmalıdır.

X1 ALL

Su bazlı, kokusuz, tüm yüzeyler için uygun, çok amaçlı yarı mat değişim boyasıdır. Kullanıma hazır olup ön hazırlık ve astar gerektirmez, hem iç hem de dış mekanlarda kullanıma uygundur. Metal yüzeylerde boyama işlemi öncesi Antipas uygulaması yapılmalıdır.



Neden X1 All Kullanılmalıdır?

- Kolay temizlenir, silinebilir ve yıkanabilir
- Yüksek kapaticılığa sahiptir
- Yüksek su dayanımına sahiptir
- Çizilme direnci yüksektir
- Darbelere karşı dayanıklıdır
- Isıya karşı dayanıklıdır
- Leke tutmaz
- Kimyasal direnci yüksektir

X1 ALL VERNİK

X1 All ile boyanan; su, nem, leke, ısı, darbe, çizilme ve kimyasala maruz kalacak yüzeylerde, hareket gören yatay alanlarda maksimum performans elde etmek için kullanılan, solvent bazlı ve çift komponentli şeffaf verniktir.



Neden X1 All Vernik Kullanılmalıdır?

- Üstün kimyasal direnç
- Yüksek su dayanımı
- Mükemmel çizilmezlik direnci
- Üstün darbe dayanımı
- Maksimum ısı dayanımı
- Yüksek leke direnci

MATRİX PARLAK

Alkid bağlayıcı esaslı, parlak son kat sentetik boyadır.



Neden Matrix Parlak Kullanılmalıdır?

- Kurşunsuz
- Yüksek örtme gücüne sahiptir
- Kolay uygulanır
- Homojen yayılır
- Çabuk kurur
- Sararmaya karşı dirençlidir
- Yüksek parlaklığa sahiptir

MATRİX MAT

Alkid bağlayıcı esaslı, mat son kat sentetik boyadır.



Neden Matrix Mat Kullanılmalıdır?

- Kurşunsuz
- Yüksek örtme gücüne sahiptir
- Kolay uygulanır
- Homojen yayılır
- Çabuk kurur
- Sararmaya karşı dirençlidir

PRİMERA PARLAK

Solvent bazlı, parlak sentetik boyadır.



Neden Primera Parlak Kullanılmalıdır?

- Kurşunsuz
- Sararmaya karşı dirençli
- Homojen yayılır
- Kolay uygulanır

AHŞAP NASIL VERNİKLENİR?

Ahşap mobilyaları verniklemek, hem estetik hem de koruyucu olması açısından önemlidir. Vernik, ahşabın doğal görünümünü korurken su, kir ve UV ışınlarına karşı koruma sağlar. Yüzey hazırlığı vernik uygulaması öncesinde yapılması gereken önemli bir adımdır. Yüzeydeki hatalar uygun macunlama ve astarlama işlemleri ile giderilmelidir.

Vernik ince katlar halinde uygulanmalıdır. Kalın katlar, kuruma süresini zorlaştırabilir ve yüzeyde akmalar, kırışmalar ve yumuşak filmler oluşturabilir. Kuruma süreleri göz önünde bulundurularak uygulanan ince katlar, daha pürüzsüz, homojen görümlü yüzeyler sağlar. Uygulama öncesi ürün, iyice karıştırılmalı ve bu işlem uygulama esnasında zaman zaman tekrarlanmalıdır. Ahşap renklendirici uygulamalarında homojen bir renk elde edebilmek için, ahşaptaki desenin gidiş yönünde uygulama yapılmalıdır. Renklendirici ve vernik uygulamasından sonra yüzey kontrol edilmeli, herhangi bir pürüz veya eksiklik olup olmadığı gözden geçirilmelidir. Gerekirse, ince bir zımpara ile düzeltmeler ve ek vernik uygulamaları yapılmalıdır.



Fırça ile Uygulama



Sünger ile Uygulama

WOOD&WOOD ANTI-AGING AHŞAP VERNİĞİ YARI MAT SU BAZLI

Akrilik esaslı, su bazlı yarı mat ahşap verniğidir.



Neden Wood&Wood Anti-Aging Ahşap Verniği Kullanılmalıdır?

- Şeffaf
- Ahşabı güneş ışınlarına karşı uzun yıllar korur
- Su itme özelliği sayesinde, nem ve ağır hava şartlarına, kabarma ve soyulmalara karşı koruyucudur
- Darbelere karşı dayanıklıdır
- Ahşabın doğal dokusunu bozmaz
- Sararmaz
- Esnek

POLİTEX VERNİKLİ PARLAK

Alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf ve parlak görünümlü, ahşabın ömrünü uzatan verniktir.



Neden PoliteX Vernikli Parlak Kullanılmalıdır?

- Şeffaf
- Çizilme ve aşınma direnci yüksek
- Ahşabın nefes almasını sağlayacak mikro gözenekli
- Ahşabın doğal görüntüsünü bozmaz
- Uygulama sonrası silinmesi gerekmez
- Yüzeyde film tabakası oluşturur

POLİTEX DEKORATİF MAT

Alkid bağlayıcı esaslı, mat görünümlü ahşap verniğidir.



Neden PoliteX Dekoratif Mat Kullanılmalıdır?

- Yarı şeffaf
- Çizilme ve aşınma direnci yüksek
- Formülündeki özel katkı maddeleri ahşaba derinlemesine işlemesini sağlar

POLİTEX DEKORATİF YARI MAT SU BAZLI

Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, yarı mat bir ahşap koruyucudur.



Neden Polıtex Dekoratif Yarı Mat Su Bazlı Kullanılmalıdır?

- Kokusuz
- Sararmaz
- Suya karşı dirençlidir
- Esnek
- Kolay uygulanır
- Güneşin UV ışınlarına karşı dayanıklıdır

BOYAMA VE VERNİKLEME İŞLEMLERİ ARASINDAKİ FARKLAR



- **Boyama:** Ahşap yüzeyi kaplayarak rengini değiştirme ve dekoratif bir görünüm kazandırma işlemidir. Ahşabı estetik olarak iyileştirir ve renk verir. Bu işlem X1, Matrix ürün grupları ve Primera Parlak ile sağlanabilir.



- **Vernikleme:** Ahşap yüzeyi korumak ve doğal görünümünü vurgulamak için yapılan bir işlemdir. Vernik, ahşaba parlaklık ve dayanıklılık kazandırır, ahşabın doğal dokusunu korur. Vernikleme işlemi için Wood&Wood ve Polıtex ürün grupları tercih edilebilir.

ESKİ AHŞAP YÜZEYLERDE OLUŞABİLECEK PROBLEMLER NELERDİR?

- Küf ve mantar oluşumu
- Yosunlaşma
- Boyanın dökülmesi ve kalkması
- Yüzey renginin zamanla solması
- Yüzeyin şişmesi ve kabarması
- Çürüme
- Yüzey düzensizlikleri ve pürüzler

YÜZEY PROBLEMLERİ NASIL ÖNLENİR?

- Cila ve vernik uygulaması
- Yağlama
- Emprenye işlemi
- Düzenli kontroller
- Zımparalama

EMPRENYE

Emprenye Nedir?

Emprenye, ahşap malzemenin özel kimyasal maddelerle işlenerek koruma altına alınması sürecidir. Bu işlem, ahşabın içine nüfuz eden kimyasal maddelerle yapılır ve ahşabın çeşitli dış etkenlere karşı dayanıklılığını artırır.

Emprenye Neden Kullanılır?

- Ahşap, nemli ortamlarda hızla bozulabilir, çürüyebilir veya şişebilir. Emprenye, ahşabın iç yapısına nüfuz ederek su Emilimini azaltır ve böylece nemin neden olduğu hasarları önler.
- Ahşap, çeşitli böcekler ve parazitler tarafından zarar görebilir. Emprenye, böceklerin ve parazitlerin ahşaba zarar vermesini önler.
- Emprenye işlemi, mantar ve küf oluşumunu engeller.
- Ahşabı UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı korur. UV ışınları, ahşabın renginin solmasına ve yapısının bozulmasına neden olur.
- Emprenye, ahşabın genel dayanıklılığını artırır ve böylece ürünün ömrünü uzatır. Bu işlem, özellikle dış mekan yapıları ve mobilyalar için önemlidir.

Emprenye İşlemi Nasıl Yapılır?

- Emprenye, ahşap malzemelerin dayanıklılığını artırmak ve ömrünü uzatmak amacıyla uygulanan bir koruma yöntemidir. Ahşabın çeşitli çevresel etkenlerden zarar görmesini önler ve özellikle dış mekan kullanımı için önemlidir.
- Emprenye, ahşap yüzeye fırça veya rulo ile uygulanır.
- Emprenye işlemi sonrası ahşap iyice kurutulmalıdır. Kuruma süresi, ürüne ve çevresel koşullara bağlı olarak değişir.

TİTANIUM ANTI-AGING UNIVERSAL EMPRENYE

Termoplastik reçine esaslı, solvent bazlı, emprenye malzemesidir.



Neden Titanium Anti-Aging Universal Emprenye Kullanılmalıdır?

- Hızlı kurur
- Güneşin UV ışınlarına karşı koruyucudur
- Zaman içerisinde pullanıp dökülme yapmaz
- Toz ve kir tutmaz
- Mükemmel silinir
- Eski ahşabı yeni ve canlı gösterir

TİK YAĞI

Tik Yağı Nedir, Neden Kullanılır?

Tik ve benzer sert ağaçlardan yapılan bahçe mobilyaları için aşınma ile kaybolan doğal yağların yenilenmesi ve parlaklık kazandırması için kullanılır. Yoğun olarak suya maruz kalan ve dış ortamlarda kullanılan ahşapların kolay ve hızlı bakımını sağlar ve ahşabın ömrünü uzatır.

Tik Yağı Uygulaması Nasıl Yapılır?

- Yüzey hataları 180-220 no'lu zımpara ile giderilmelidir. Zımpara kalıntıları temizlemelidir. Tik yağı uygulaması öncesi yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
- Tik yağı uygulamasında sünger veya fırça kullanılabilir. Ham ahşaba uygulanacak ise; birinci kat için, ahşap zımparalanmalı, tozu alınmalı, fırça veya süngerle bolca uygulanmalı, fazlası sünger ile sıyrılıp alınmalıdır. Daha kalıcı sonuçlar için ikinci kat uygulaması birinci kat uygulamasında belirtilen şekilde yapılmalıdır. Uygulama sonrası işlemi tamamlamak için kurumaya bırakılmalıdır. Kuruma sonrasında kuru tüy bırakmayan bir bezle yüzey silinmelidir.

Tik Yağı Ne Zaman Uygulanır?

- **Yıllık Bakım ve Koruma:** Tik ahşap yüzeyler genellikle her yıl bakım gerektirir. Özellikle dış mekan kullanımı için tasarlanmış tik mobilyalar hava koşullarından dolayı düzenli koruma gerektirir.
- **Kuruma veya Matlaşma Belirtileri:** Tik ahşap zamanla kuruyabilir veya matlaşabilir. Tik yağı ahşabın doğal rengini ve parlaklığını yeniden kazandırır, aynı zamanda koruyucu bir yüzey oluşturur.
- **Temizlik Gerektiren Durumlar:** Tik yüzeyler çeşitli nedenlerle kirlenebilir, tozlanabilir veya lekelenir. Yüzeyi temizledikten sonra tik yağı uygulayarak hem yüzey korunur hem de estetik açıdan yenilenir.

- **Suya Dayanıklılığı Artırma:** Tik yağı, ahşabın su geçirmezliğini artırarak özellikle dış mekan koşullarına karşı dayanıklılığını geliştirir.
- **Yeni Ürünler için İlk Uygulama:** Yeni ahşap ürünlerin ilk uygulamasında tik yağı kullanılarak ahşap koruma altına alınır ve ömrü uzatılır. Tik yağı uygulamasından önce ahşap yüzeyin tamamen temiz ve kuru olduğundan emin olunmalıdır. Ürün etiketinde ve teknik bilgi föyünde (TDS) belirtilen talimatlara dikkat etmek, uygulamanın etkinliğini ve uzun ömürlülüğünü sağlar. Her ürünün kullanım talimatları farklı olabilir, bu yüzden önerilen sıklıkta ve yöntemle uygulama yapılması önemlidir.

WOOD&WOOD ANTI-AGING TİK YAĞI

Özel formüllü, şeffaf, silikon katkılı, ahşabı koruma amaçlı yüksek kaliteli bir üründür.



Neden Wood&Wood Anti-Aging Tik Yağı Kullanılmalıdır?

- Uygulandığı yüzeylerde doğal görünüm verir
- Ahşaba derinlemesine nüfuz eden bir yağdır
- Silikonlu yapısı sayesinde su itici özellik kazandırır
- Ahşabı besleyici özelliği sayesinde canlandırıcı bir bakım ürünüdür

MOBİLYALAR NASIL UZUN ÖMÜRLÜ KULLANILABİLİR?

- Uzun ömürlü mobilyalar için dayanıklı türde ahşap seçimi çok önemlidir. Özellikle ceviz, meşe veya tik gibi doğal olarak dayanıklı türler tercih edilmelidir.
- Ahşabı nem, güneş ışığı ve diğer dış etkenlerden korumak için uygun bir ahşap koruma boyası ve vernik tercih edilmelidir. X1, Matrix, Primera Parlak ürünleri bu uygulamalarda boya uygulaması olarak, Wood&Wood ve Politex ürün grupları ahşap renklendirici ve vernik olarak kullanılabilir.
- Ahşabı dış etkenlere karşı korumak için vernik veya tik yağı uygulanmalıdır. Yağ, ahşabın doğal güzelliğini korurken su geçirmezlik sağlar.
- Mobilyaların düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Kir ve toz birikimi, ahşabın zamanla zarar görmesine neden olur.
- Dış mekan mobilyaları uzun süre kullanılmayacaksa mobilyaları kapalı bir alanda saklamak gereklidir.
- Dış mekanlarda hava koşullarından korumak için su geçirmez örtüler kullanılmalıdır.
- Mobilyaların yüzeyleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Çatlaklar veya soyulmalar varsa hemen bakım yaparak hasarın büyümesi önlenmelidir.
- Boya veya vernik tabakası zamanla aşınabilir. Belirli aralıklarla ahşap mobilyaların bakımları yapılmalıdır.
- Bahçe mobilyaları doğrudan yağış veya aşırı güneş ışığına maruz kalmayan bir yere yerleştirilmelidir.
- Mobilyaların etrafında iyi bir havalandırma sağlanmalıdır. Nemli ortamlar, ahşapta küf ve mantar oluşumuna neden olabilir.

2. AHŞAP PARKE BOYAMA

Ahşap parkeler ve ahşap zemin kaplama yüzeyleri kullanıma bağlı olarak zamanla yıpranır, parlaklığını kaybeder. Parke vernikleri, yıpranmış parkeleri ilk günkü parlaklığına ve canlılığına kavuşturur.

PARKE NASIL VERNİKLENİR?

Kaliteli vernikleme veya boyama işlerinin temeli, iyi yüzey hazırlığı ile başlar. Ahşap, doğal malzeme olması nedeni ile çevresel faktörlerin yanı sıra biyolojik organizmalar tarafından da deforme olmaya müsaittir.



Yüzey eski cilalı ise cilayı parkeden temizlemek veya uygun yüzey hazırlamak için sistre makinesi, zımpara makineleri ve manuel zımpara kullanılabilir. Yüzey ham ahşap ise yüzeyi pürüzlerinden arındırmak için hafif bir zımparalama işlemi yapılabilir.



İlk zımparalama işlemi sonra eski parkedeki parkeler arasındaki boşlukların zımpara talaşı ve parke verniği ile yapılacak macun ile doldurulması önerilir. Kuruması beklenildikten sonra bir kez daha zımparalama işlemi tekrarlanmalıdır. Ahşabın biyolojik zararlılardan korunması için Titanium Universal Emprenye ile emprenye edilmesi gerekir. Titanium Universal Emprenye ile emprenye edilmesi gerekir. Ahşap, mikro gözenekli-emici yapıda olduğu için emprenye malzemesi ahşap doyana kadar 2-3 kat uygulanır.



Ahşabın türü, nihai rengi önemli ölçüde etkilediğinden kullanılacak olan parke verniğinin öncelikle parke üzerindeki küçük bir alanda denenmesi önerilir. Vernik uygulaması öncesi kullanılacak vernik iyice karıştırılmalıdır. İlk kat olarak vernik parke yüzeyine ince bir katman olarak uygulanmalıdır. Rulo veya geniş bir fırça kullanarak uzun, düzgün ve aynı yöne hareketlerle uygulama yapmak önemlidir. Vernik , tamamen kuruyana kadar beklenmelidir. Aynı yöntemle ikinci kat uygulanmalıdır. Daha dayanıklı bir yüzey isteniyorsa üçüncü kat uygulaması da yapılabilir.

TİTANIUM ANTI-AGING UNIVERSAL EMPRENYE

Termoplastik reçine esaslı, solvent bazlı, emprenye malzemesidir.



Neden Titanium Anti-Aging Universal Emprenye Kullanılmalıdır?

- Hızlı kurur
- Güneşin UV ışınlarına karşı koruyucudur
- Zaman içerisinde pullanıp dökülme yapmaz
- Toz ve kir tutmaz
- Mükemmel silinebilir
- Eski ahşabı yeni ve canlı gösterir

POLİTEX CAM CİLA PARLAK/MAT

Tek bileşenli üretilen alkid esaslı, hava ile kuruyan, sararmaz ve uygulanması kolay parlak/mat parke verniğidir.



Neden PoliteX Cam Cila Parlak/Mat Kullanılmalıdır?

- Çizilme ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır
- Uygulandığı parke yüzeyini deterjan, alkol, yağ, çay, meyve suyu gibi pek çok aşındırıcı maddeye karşı korur

Ahşap Parke Yüzeylerde Oluşabilecek Yüzey Problemleri:

- Çizikler ve lekeler
- Şişme
- Solma ve renk değişimi
- Yüzey pürüzlülüğü ve yıpranma
- Çatlama ve kırılma

Ahşap Parkelerin Korunması ve Uzun Ömürlü Olması için Bakım Önerileri:

- Parke yüzeyindeki kir veya lekeler düzenli olarak temizlenmelidir. Güçlü kimyasallar kullanmaktan kaçınılmalıdır.
- Parkelere sıvı döküldüğünde hemen temizlenmeli ve yüzeyin kuru kalması sağlanmalıdır.
- Parkelerin korunması için uygun bir vernik kullanılmalı ve düzenli aralıklarla yeniden uygulanmalıdır.
- Güneş ışığının doğrudan parkelere vurması engellenmelidir.

3. AMERİKAN PANEL KAPI BOYAMA

AMERİKAN PANEL KAPI BOYANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Yüzey Hazırlığı

Amerikan Panel Kapi boyanmadan önce yüzeyin temiz olduğundan emin olunmalıdır. Kir, toz gibi kalıntılar uygun temizleyicilerle temizlenmelidir. Temizlik sonrası yüzey tamamen kuruduktan sonra diğer işlemlere geçilmelidir.



Zımparalama

Panel kapılar genellikle çeşitli desenlere ve yüzeylere sahiptir. Düzgün ve pürüzsüz bir sonuç elde etmek için kapının panel ve çerçeve detayları dikkatlice zımparalanmalıdır. Zımpara sonrası yüzey tozdan arındırılmalıdır.



Astar Kullanımı

Astar, boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını ve renklerin daha tutarlı olmasını sağlar. Kapıda lekeler veya renk farklılıkları varsa astar uygulamak önemlidir. Astar uygulaması ince bir kat halinde yapılmalıdır. X1 Amerikan Panel Kapi Boyası %10-15 inceltilerek astar olarak uygulanabilir.

Uygulama

Boyama sırasında fırça, rulo veya boya tabancası yöntemleri kullanılabilir. Boya ürün etiketi ve teknik bilgi föyüne (TDS) göre hazırlanır. Katlar arasında ortam sıcaklığına ve neme bağlı olarak 2-3 saat beklenir. Tam kuruma için 24 saat beklenmelidir.

X1 AMERİKAN PANEL KAPI BOYASI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silinebilir, kokusuz, ipek mat görünümlü son kat panel kapı boyasıdır.



Neden X1 Amerikan Panel Kapı Boyası Kullanılmalıdır?

- İpek mat
- Örtücü ve koruyucu
- Fırça ve rulo izi yapmaz

Eski Panel Kapıyı Boyarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kapıyı sökme imkânı varsa ilk olarak bu adım gerçekleştirilebilir. Kapı sökülerek her bir yüzey daha rahat boyanabilir. Kapı söküldükten sonra kullanılmayan bir alanda boyanıp kuruması beklenilmelidir.

Eğer kapının sökülme şansı yoksa zemin üzerine koruyucu bir örtü sererek boyama işlemi yapılır. Ahşap veya panel kapıda boyadan korunması gereken cam, metal veya diğer yüzeyler varsa maskeleme bandı ile kapatılarak olası zararlar önlenabilir. Kapıda çizik veya çatlak varsa macun çekilerek yüzeyin düzgün ve homojen seviyede olduğundan emin olunmalıdır. Kapının problemlili bölgelerine macun uygulamak için bir spatula kullanılabilir. Macun kuruduktan sonra, bu bölgeleri düzeltmek için zımpara kâğıdı ile yüzey pürüzsüz hale getirilmelidir. Macuna ihtiyaç duyulmadığı durumlarda ahşap kapı üzerindeki pürüzlü ve çıkıntılı alanlar spatula ile temizlenip zımpara ile düzgün bir yüzey elde edilmelidir. Boya ilk önce %10-15 oranında inceltilerek astar olarak uygulanabilir. Daha sonra en iyi sonuç için X1 Amerikan Panel Kapı Boyası ile boyanmalıdır.



Vernikli Kapı Nasıl Boyanır?

Vernikli kapılar parlak, koruyucu bir yüzeye sahiptir. Ancak bu tabaka zamanla aşınacağından yenileme işlemi gerektirir. Yenileme işleminin ilk adımı olarak vernikli yüzey zımparalanarak pürüzlü bir hale getirilmelidir. Bu, verniğin yüzeyini hafifçe aşındırarak boyanın daha iyi tutunmasına yardımcı olur. Genellikle 120-220 numara arasında bir zımpara kâğıdı kullanılabilir. Gerekli görülmesi halinde astar uygulanıp yeterince kuruması beklenmelidir. Astarlanan yüzey daha sonra X1 Amerikan Panel Kapı Boyası ile boyanmalıdır.

Panel Kapı Yüzeylerde Oluşabilecek Yüzey Problemleri Nelerdir?

- Yüzeyde Çatlama
- Boya Kalkması
- Lekeler/Kirler
- Boyada Renk Farklılıkları
- Yüzeyde Kabarcıklar
- Kapı Kilit Menteşe Alanında Boya Aşınması



Panel Kapıların Uzun Ömürlü Olması İçin Bakım Önerileri

- Kapı düzenli olarak temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır. Kir ve toz birikimi önlenmelidir.
- Kapı etrafındaki su yalıtımı kontrol edilmeli ve gerekli onarımlar yapılmalıdır.



POLİSAN KANSAL BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Demirciler Osb. Mah. Refik Baydur Cad.
No:7/3 DİLOVASI / KOCAELİ
Tel: +90 262 679 60 00 • Fax: +90 262 606 03 70

polisankansai.com   /polisanhomecosmetics

